☐ Hemmiljö

☒ Offentligmiljö

Skötsel- och underhållsinstruktion

för ytor behandlade med Osmo Hårdvaxolja 3062/3065/3032/3011 Originalet eller 3262/3232 Rapid

Följ denna instruktion och den hårdvaxoljade ytan förblir hållbar, vacker och lätt att sköta!

Allmänt

Ytor som utsätts för hårt slitage i offentlig miljö behöver efter en viss tid rengöras och behandlas på nytt.
Vi rekommenderar att man inom det första året ser över ytorna och bestämmer om och var ett behov finns.
Detta bör ske 6-8 månader efter avslutad behandling, alternativt tidigare beroende på lokal och slitage.

I entré bör en bra entrématta installeras för att samla upp så mycket av den hårda och våta smutsen som möjligt.

Arbeta alltid sparsamt med vatten då träytor kan ta skada, gäller särskilt lamellgolv.

Är huvuddelen av en yta så kraftigt nedsliten att behandling med Osmo 3029 Underhållsvax inte är tillräcklig, krävs **Periodiskt underhåll**.

Regelbunden rengöring

Ytor behandlade med Osmo Hårvaxolja är enkla att städa.
Lös smuts dammsugs eller torrmoppas bort regelbundet.

Fukttorkning *produktbild* ☐
Fukttorkning görs enkelt vid behov med Osmo 8016 Rengöringsmedel. Dosering ca. 10 ml/liter ljummet vatten. Använd lätt fuktad mopp. Ytan ska vara torr efter 1-2 minuter.

Uppfräschning *produktbilder* ☐ , 3
Osmo 3029 Underhållsvax används efter fukttorkning för att vid behov på ett enkelt sätt fräscha upp den hårdvaxoljade ytan, 1 liter räcker till ca. 70-100 kvm. Burken skakas och medlet appliceras mycket tunt på den rena, torra ytan med en mikrofibermopp eller Osmo Easy Pad luddfri trasa.

Borttagning av besvärliga fläckar *produktbilder* ☐ , 3 , 4 , 6
Besvärliga fläckar ex. skoränder avlägsnas enkelt med Osmo 3029 Underhållsvax. Burken skakas och medlet läggs på en vit skurnylon eller Osmo Easy Pad luddfri trasa, fläcken gnuggas och den upplösta smutsen torkas bort. För enklare rengöring och underhåll finns Osmo 3029 Underhållsvax även som spray.

Punktrenovering - skador/repor *produktbilder* ☐ , 3 , 6 , 8

Har ytan fått mindre skador/repor räcker det oftast med en rengöring och applicering av ny hårdvaxolja.

Är det inte tillräckligt, gör följande:

a. Slipa bort skador/repor med finare sandpapper korn 150.

b. Återbehandla den slipade ytan med Osmo Hårdvaxolja eller pigmenterad Osmoprodukt av den typ som användes vid grundbehandlingen. Applicera ett tunt lager med vit skurnylon, Osmo Pensel eller Osmo Easy Pad luddfri trasa.

c. Låt torka ca. 12 timmar (3062/3065/3032/3011), 4-6 timmar (3262/3232) alt. ca. 24 timmar (pigmenterad produkt).

d. Upplevs ytan som torr eller har den pigmenterats, applicera ett tunt lager hårdvaxolja enligt b-c.

e. Vid behov utför en **Uppfräschning** med Osmo 3029 Underhållsvax över hela ytan.

Underhåll *produktbilder* □ , □ , 3 , 5 , 7

Minst en gång per år, vid behov beroende på slitage eller vid kraftigt smutsad yta, bör den hårdvaxoljade ytan maskinellt fräschas upp med Osmo 3029 Underhållsvax.

a. Lös smuts dammsugs eller torrmoppas bort.

b. Rengör ytan grundligt med Osmo 8016 Rengöringsmedel blandat med vatten doserat max. 1:1 beroende på smutsighetsgrad, arbeta med maskin och röd rondell. Fukttorka golvet med rent vatten så att inget rengöringsmedel eller smuts finns kvar.

c. Låt ytan torka minst 30 min innan fortsatt arbete påbörjas. Ytan måste vara helt torr.

d. Skaka burken ordentligt och klicka alt. spraya ut Osmo 3029 Underhållsvax på en mindre yta.

e. Applicera produkten i ett tunt lager och bearbeta in i ytan med maskin och vit rondell.

f. Eftertorka/jämna ut eventuellt överskott till en jämn yta med Osmo Easy Pad luddfri trasa.

g. Då ytan torkat ca. 1 timme är den färdig att använda.

h. Önskas högre glans kan ytan poleras. Polering till önskad glans sker med maskin och vit rondell. Vid för kraftig polering kan ytan till en början upplevas som hal, detta försvinner dock efter ett par fukttorkningar.

Periodiskt underhåll *produktbilder* □ , 3 , 5 , 7 , 9 , □ , □

Det är viktigt att ytan är helt ren före applicering av ny hårdvaxolja, då rester av Osmo 3029 Underhållsvax kan ge ett mjölkigt utseende.
Inled därför alltid ett periodiskt underhåll med att utföra punkt a-c under Underhåll enligt ovan.

Är den skadade ytan pigmenterad, måste skadan punktrenoveras innan slutbehandling.

a. Applicera ett mycket tunt lager Osmo Hårdvaxolja av den typ som användes vid grundbehandlingen med Osmo penselborste alt. Osmo Mikrofiberroller. Vid maskinell behandling applicera ett mycket tunt lager med Osmo Stålspackel och avjämna ytan med maskin och vit rondell. Ev. stänk och överskott vid kanter och hörn som inte tas upp av rondellen avtorkas med Osmo Easy Pad luddfri trasa.

b. Låt torka ca. 12 timmar (3062/3065/3032/3011) alt. 4-6 timmar (3262/3232) innan ytan tas i bruk.



□
Osmo 8016 Rengöringsmedel



□
Osmo 3029 Underhållsvax




3
Osmo Easy Pad



4
Osmo Easy Wax Care servetter



5
Osmo Golvmaskin



6
Vit skurnylon




7
Osmo Rondeller



8
Osmo Pensel



9
Osmo Penselborste



□
Osmo Mikrofiberroller



□
Osmo Stålspackel

Tillverkaren förbehåller sig rätten till tekniska ändringar i instruktionen utan föregående meddelande.